



ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЯМ МДФ ПОКРЫТЫХ ЭМАЛЬЮ

Качество мебельных деталей должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400-80 "Продукция мебельного производства. Термины и определения"; ГОСТ 16371-93 2Мебель.Общие технические условия" и другие. В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид мебельных деталей визуально оценивается до установки изделия, при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном освещении , идентичном дневному, на расстоянии 50-70 см под прямым углом плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов, время осмотра не более 10 секунд. Данные условия оценки качества являются "нормальными", поэтому не выявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

Параметры	Страна изделия		
	Лицевая	Торец	Обратная
Геометрические размеры и допуски	Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции и чертежах. Учитывая допуски в отклонении от линейных размеров ГОСТ 6440.1. Хорда радиусных фасадов +/-3мм.		
Царапины и риски	*не допускается	*не допускается	*не допускается
Вмятины диаметром не более 2мм, глубиной не более 0,2мм	*допускается не более 3 шт.	допускается не более 5шт. на пог.метр торца	допускается
Вкрапления, единичные локальные структурные неровности под эмалью, лаком	не допускается	допускается	допускается
Шагрень, отклонения по степени шероховатости	допускается незначительная шагрень, соответствующая образцу	допускается незначительная шагрень, соответствующая образцу	допускается незначительная шагрень, соответствующая образцу
Пузырьки, проколы, кратеры диаметром не более 0,5мм	*допускается не более 3 шт.	*допускается не более 5шт. На пог.метр торца	допускается
Просвечивание нижележащего слоя	не допускается	допускается	допускается
Неравномерный блеск	не допускается	допускается	допускается
Потеки (сгустки) ЛКМ	не допускается	допускается	допускается
Включения в ЛКМ не более 0,5мм	*допускается не более 3 шт.	*допускается не более 5шт. На пог.метр торца	допускается
Сколы по периметру изделия	не допускается	не допускаются	допускаются заделки в цвет материала основы
Соответствие с каталогами RAL; CS; WCP, патинирующие покрытия	85-100%	85-100%	85-100%
Неравномерность нанесения патинарующих покрытий	допускается	допускается	допускается
Соответствие с каталогами RAL; CS; WCP	85-100%		

* Допускаются незначительные изъяны, царапины волосяного типа, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделий при дальнейшем использовании, скрываемые аксессуарами, днищами ящиков, светильниками и т.д.

* На лицевой стороне изделия допускается не более 3-х нормируемых отклонений